



# KLEIBERIT 600.0

## 1K STP lepidlo

**Krištálovo číre, univerzálne použiteľné montážne lepidlo pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Vlhkosťou vytvrdzujúci jednokomponentný systém na báze STP.**

### Oblasť použitia

- Transparentné škáry, opticky neviditeľné lepenie, fixácia a montáž.
- Elastické lepenie najrôznejších materiálov ako napr. drevo, sklo, kov, plasty a minerálne látky.
- Široké spektrum použitia pre stavbu, výstavbu a montáž.

### Prednosti

- Transparentné
- Odolné UV a povetnostným vplyvom
- Trvalo elastické
- Pretierateľné (doporučujeme vlastné skúšky)
- Spracovateľné od +5°C až do +30°C

### Vlastnosti KLEIBERIT 600.0

<b>Báza:</b>	STP
<b>Vytvrdnutie:</b>	vplyvom vlhkosti vzduchu
<b>Hustota:</b>	1,01±0,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Konzistencia:</b>	pastovitá
<b>Vytváranie povlaku</b>	
<b>(23°C / 50% r.v.v.):</b>	25 ± 10 minút
<b>Rýchlosť vytvrdzovania</b>	
<b>(23°C / 50%r.v.v):</b>	2 mm / 24 h
<b>Farba:</b>	transparentná, číra
<b>Označenie:</b>	nie je povinné podľa predpisov EU (viď karta bezpečnostných údajov)

### Mechanické vlastnosti

<b>Tvrdosť:</b>	ca. 40Shore A
<b>Pevnosť v ťahu:</b> (DIN EN ISO 527-3)	1,0 – 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Ťažnosť:</b> (DIN EN ISO 527-3)	ca. 200 %
<b>Nános:</b>	vlnovka, bodovo alebo plošne

### Spracovanie

Lepené plochy musia byť nosné, suché, čisté, zbavené prachu a mastnoty.

U kartuší odrezat' uzáver, naskrutkovať trysku a zrezať podľa veľkosti škáry. Kartuš vložiť do pištole. Spracovanie sa prevádza ručnou, vzduchovou alebo elektromotorickou pištoľou.

Priliehavosť a znášanlivosť lepidla KLEIBERIT 600.0 by mal užívateľ overiť skúškami na vlastnom materiáli a za individuálnych podmienok.

Materiály je potrebné spojiť počas uvedenej doby vytvárania povlaku. Podľa druhu použitia je potrebné dielce na min. 24 hodín fixovať (v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu).

Materiál pretierať až po úplnom vytvrdnutí.

U dilatačných škár je potrebné zamedziť trojbodovému styku. Použiť vhodný vymedzovací materiál, ako napr. PE povrazec. Prebytočný materiál okamžite odstrániť zotrením.

Otvorené kartuše spracovať najlepšie v rovnaký deň, inak hrozí vytvrdnutie!

### Obmedzenie použitia

Pri použití a spracovaní prírodného kameniva je bezpodmienečne potrebné previesť skúšky. **Pre použitie pod vodou a v trvale mokrom prostredí nie je lepidlo vhodné. Nevhodné pre EPS, XPS.**



## KLEIBERIT 600.0

### Čistenie

Čistenie pracovného náradia previesť okamžite po použití. Vytvrdnutú hmotu je možné odstrániť len mechanicky.

### Veľkosti balenia

#### KLEIBERIT 600.0:

Kartón s 12 PE kartušami	á300 ml (odpovedá ca. 300 g)
Kartón s 20 PE-salámami	á 600 ml netto (odpovedá ca. 600 g)
Plechový sud	190 kg netto

Iné balenie na vyžiadanie.

### Skladovanie

Lepidlo KLEIBERIT 600.0 je možné v chlade a suchu skladovať minimálne 9 mesiacov.

Stav 10.04.2018 ch; nahradzuje predchádzajúce vydania