

PRODUKTY KLEIBERIT PRE SYSTÉM PATRÓN HOLZ-HER

EVA TAVNÉ LEPIDLÁ

PUR TAVNÉ LEPIDLÁ

ČISTIČE



PATRÓNY TAVNÉHO LEPIDLA PRE PERFEKTNÚ HRANU

Reaktívne aj nereaktívne tavné lepidlá pre olepovanie hrán na strojoch HOLZ-HER so systémom patrón s vysokou odolnosťou. Oblasť olepovania hrán vykazuje rastúce požiadavky v nábytkárskom priemysle na lepidlá z hľadiska rýchlejšieho spracovania, teplotnej odolnosti, tvarov a materiálu

OBLASŤ POUŽITIA

Ohranenie doskových materiálov hranami z:

- ABS, PMMA, PVC a PP (s vhodným primerom)
- CPL a HPL
- Papiera
- Dýhy a masívu



PREDNOSTI KLZNÉHO PLÁŠŤA

- Ochrana pred prachom
Patróna je pri skladovaní v dielni chránená proti prachu a nečistotám. Okrem toho nedochádza pri skladovaní v teple k zlepeniu patrón.
- Bezproblémové natavenie
Klzný plášť sa chová v stroji ako klzný film a zaručuje bezproblémové a bezzbytkové roztavenie patróny.
- Vyšší taviaci výkon
Patróna s klzným plášťom zaručuje zvýšený taviaci výkon pre lepenie vysokých hrán na dlhých dielcoch.
- Racionálna výmena patrón
Pri zmene farby možno patrónu ľahko vybrať a je znova použiteľná, pretože fólia udržuje tvar patróny stabilný.

EVA TAVNÉ LEPIDLÁ

KLEIBERIT 773.8 - bez ťahania vlákien, dobrá nataviteľnosť, vhodné aj pre stroje s rýchlym posuvom

KLEIBERIT 779.6 - univerzálne, dobrá nataviteľnosť, dobrá tepelná odolnosť, odolné proti starnutiu a oxidáciám

KLEIBERIT 782.5 - vysoká počiatočná pevnosť, dobrá odolnosť proti starnutiu, dobrá odolnosť pri morení alebo bielení dýchových hrán.

PUR TAVNÉ LEPIDLÁ

KLEIBERIT 707.6 -Všestranné
S vyváženými vlastnosťami.

KLEIBERIT 707.6.40 - Overnight tavné lepidlo
Môže bez nutnosti čistenia zostať cez noc v stroji.

KLEIBERIT 707.9 - Profík
Pre priemyselné zariadenia s vyššími rýchlosťami posuvu.

KLEIBERIT 707.9.40 - Špecialista

Pre spoje, kde sú vyžadované mimoriadne vysoké počiatočné pevnosti

KLEIBERIT 707.9 ME - Bez nutnosti označovania
Pre všetky bežné hraňovacie materiály. Môže bez nutnosti čistenia zostať cez noc v stroji.

ČISTIČE

KLEIBERIT 761.0 - čistenie taviacích a nanášacích zariadení pri striedavom používaní PUR a EVA tavných lepidiel.

KLEIBERIT 761.6.06 - oplachový a intenzívny čistič so zvýšenou viskozitou

KLEIBERIT 761.9 - čistič s vyššou viskozitou, zvlášť vhodný pre taviace zariadenia so systémom patrón.

	Produkt	Báza	Farba	Pracovná teplota (°C)	Viskozita (mPa.s)	Veľkosť balenia	Objednávacie číslo	
EVA tavné lepidlá								
	773.8	773.8.00	EVA	Béžová-transparentná	180 - 200	200°C: 100.000 ± 20.000	14 kg kartón / 45 patrón	773.8.0009
	779.6	779.6.10	EVA	Biela	200 - 210	200°C: 80.000 ± 15.000	16 kg kartón / 45 patrón	779.6.0009
		779.6.20	EVA	natur	200 - 210	200°C: 80.000 ± 15.000	16 kg kartón / 45 patrón	779.6.2009
		779.6.70	EVA	hnedá	200 - 210	200°C: 80.000 ± 15.000	16 kg kartón / 45 patrón	779.6.7009
		779.6.99	EVA	Čierna	200 - 210	200°C: 80.000 ± 15.000	16 kg kartón / 45 patrón	779.6.9909
		782.5.00	EVA	Nažltlá-transparentná	200 - 220	200°C: 36.000 ± 5.000	11 kg kartón / 45 patrón	782.5.0009
PUR tavné lepidlá								
	707.6	707.6.00	PUR	natur	120 - 140	120°C: 110.000 ± 25.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.6.0082
		707.6.08	PUR	Transparentná	120 - 140	120°C: 100.000 ± 15.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.6.0882
		707.6.10	PUR	Biela	120 - 140	120°C: 110.000 ± 25.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.6.1082
		707.6.40	PUR	natur - overnight	120 - 140	120°C: 100.000 ± 25.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.6.4082
	707.9	707.9.00	PUR	natur	130 - 150	140°C: 80.000 ± 20.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.9.0082



	707.9.08	PUR	transparentná	120 - 150	120°C: 100.000 ± 15.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.9.088 2
	707.9.10	PUR	Biela	130 - 150	140°C: 80.000 ± 20.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.9.108 2
	707.9.40	PUR	transparentná	130 - 150	120°C: 60.000 ± 10.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.9.408 2
707.9 ME	707.9.50	PUR	natur - overnight	140 - 160	140°C: 80.000 ± 20.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.9.508 2
	707.9.51	PUR	Biela - overnight	140 - 160	140°C: 80.000 ± 20.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.9.518 2
	707.9.58	PUR	Transparentná - overnight	140 - 160	140°C: 80.000 ± 20.000	6 Al plechoviek à 0,26 kg	707.9.588 2
Čističe							
761	761.0	čistič	Hnedá	160 - 180		6 Al plechoviek à 0,20 kg	761.0.008 2
	761.6.06	čistič	modrá	150 - 160		6 Al plechoviek à 0,20 kg	761.6.068 2
	761.9	čistič	modrá	120 - 150		6 Al plechoviek à 0,20 kg	761.9.008 2

ME* = Micro-Emission, obsah zbytkového monomeru < 0,1% vyhradené. Stav 02/2024

Pri všetkých produktoch dodržujte údaje v technickom liste. Zmeny