



KLEIBERIT 583.6

STP lepidlo pre lepenie parkiet, tvrdé, elastické

Oblasť použitia

- Pokladanie mozaikových, lamelových a masívnych parkiet a parketových vlysov, ako aj dvoj- a trojvrstvových parketových vlysov (aj lakovaných) na všetky bežné savé stavebné podklady vo vnútornom prostredí.

Prednosti

- Emisná trieda A+ podľa francúzskeho nariadenia VOC
- V celom priereze elastické
- Tlmiaci kročajový hluk
- Jednoduché spracovanie
- Bez obsahu vody a rozpúšťadiel
- Veľmi nízky obsah emisií
- Rýchle vytvrdnutie
- Vodovzdorné lepenie
- Vhodné pre pokladanie na podlahové vykurovanie
- Priame lepenie na bežné podklady
- Odpovedá DIN EN 14293

Vlastnosti lepidla

Báza: silanom terminované polymery, STP

Hustota, 20°C: 1,80 ± 0,05 g/cm³

Konzistencia: pevná, natierateľná

Farba: béžová

Pokladacia doba: ca. 45 - 60 minút (20°C, 50% r.v.v.)

Vytvrdnutie: > 3 mm / 24 hodín

Koncová pevnosť: po ca. 48 hodinách

Teplota spracovania: +15°C až +25°C

Tvrdosť Shore A: ca. 68

Označenie: nie je povinné podľa predpisov EU (viď karta bezpečnostných údajov)

Podklad

Podklad musí odpovedať platným normám, predpisom a smerniciam. Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, tvarovo stabilný, bez obsahu prachu, korózie, nečistôt a látok zamedzujúcich lepenie.

Zvlášť je potrebné dodržiavať nasledujúce normy a odporúčania: DIN 18356 „Práca s parketami“ – DIN EN 14342 „Parketové a drevené podlahy“ – Doporučenie TKB „Posúdenie a príprava podkladov pre podlahové krytiny a parketové podlahy“ – Doporučenie TKB „Lepenie parkiet“.

Lepidlo KLEIBERIT 583.6 je vhodné pre lepenie na cementové potery, drevotrieskové dosky, anhydritové stierky a mnoho ďalších materiálov ako napr. kov, betón, kameň, keramika atď. V problematických prípadoch alebo pri podkladoch neodpovedajúcich normám odporúčame previesť skúšobné lepenie.

Pokiaľ je poter bez prachu na povrchu, môžeme lepiť lepidlom KLEIBERIT 583.6 parkety priamo na podklad.

Spracovanie

Lepidlo KLEIBERIT 583.6 nanášať celoplošne na podklad vhodnou, hrubou zubovou stierkou. Následne položiť parkety do čerstvej vrstvy lepidla a poklepať paličkou, aby sa zaistilo rovnomerné zmáčanie rubovej strany parkety. Doba pokladanie je ca. 45 – 60 minút.

Nanášanie lepidla

Optimálna teplota spracovania je medzi 15 a 25°C. Lepená plocha je pochôdná ca. po 24 hodinách; pri nižších teplotách dochádza ku zvýšeniu viskozity (balenie lepidla pred spracovaním temperovať) a predĺženiu vytvrdzovacej doby. Nenášať viac lepidla, ako môžeme spracovať behom 30 minút. Parkety bez meškania položiť do čerstvo nanesej vrstvy lepidla. Ďalšie opracovanie parkiet môžeme prevádzať po 48 hodinách.



KLEIBERIT 583.6

Pokyny pre pokladanie

Čpavkované drevo, napr. dub, musí byť už bez obsahu čpavku. U drevín obsahujúcich veľké množstvo mastnoty/olejov, napr. tropické dreviny, je potrebné vhodnosť overiť skúškami.

Parkety by mali byť aklimatizované a vykazovať vlhkosť medzi 7 a 11%. Pred pokladaním dbať na nasledujúce parametre:

- relatívna vlhkosť vzduchu max. 65%
- teplota podkladu 15°C až 25°C
- teplota lepidla min. 15°C

Doporučené množstvo nánosu:

(množstvo je závislé na štruktúre povrchu a savosti podkladu)

TKB B3:	800 - 900 g/m ²
TKB B11:	900 - 1200 g/m ²

Čistenie

Pracovné náradie a škrvy od lepidla je potrebné v čerstvom stave očistiť čističom KLEIBERIT 828.1. Po vytvrdnutí je možné lepidlo KLEIBERIT 583.6 odstrániť len mechanicky.

Veľkosti balenia

KLEIBERIT 583.6:

Sáčok	6 kg netto
Kartón s 3 sáčkami	18 kg netto
Plechový sud	50 kg netto
Plechový sud	200 kg netto

čistič

KLEIBERIT 828.1:

Kartón s 3 plechovkami	á 750 ml netto
------------------------	----------------

Iné balenie na vyžiadanie.

Skladovanie

Lepidlo KLEIBERIT 583.6 môžeme v originálne uzatvorenom obale skladovať pri 20°C po dobu ca. 12 mesiacov.

Optimálna skladovacia teplota je 15 – 25°C.

Lepidlo KLEIBERIT 583.6 odoláva teplotám až minus 20°C

Stav 22.09.2017; nahradzuje predchádzajúce vydania